Cover Styl

Z18

Knotty oak





SORTIMENT & FINISH

FAMILJ	**Trä**	UNDERFAMILJ	**Ljus**
YTEFFEKT	**Matt**		

PROVER TILLGÄNGLIGA

A5-PROVER

PREMIUMPROVER

EGENSKAPER

Bredd	**122 cm**
Längd	**50 m**
Tjocklek	**250 µm**
Artikelvikt	**240 g/m²**
Sammansättning	**PMMA + PVDF**
Typ av lim	**Akrylbaserat PSA med luftkanalsystem**
Garanti	**6 år**
Förvaringstemperatur	**5°C-30°C**
Förvaring under rekommenderade förhållanden	**2 år**
Mönsterriktning	**Längd**

PRESTANDA

Reptålighet	**Hög**
Fläckbeständighet	**Ej testad**
Termiskt motstånd	**Ej testad**
Vatten- och fuktbeständighet	**Ej testad**
Ljusäkthet	**Ej testad**
Vidhäftning	**Godkänd**
Antibakteriella egenskaper	**Ej testad**
Tvättbarhet	**Ej testad**

CERTIFIERINGAR

CE (CPR 305/2011) **Ej krävs**	REACH / ROHS **Överensstämmer**	BRANDKLASSNING (EN13501-1) **D-s1,d0**	FLYKTIGA ORGANISKA FÖRENINGAR (EN16516) - A+ **Ej testad**
BEGRÄNSADE ÄMNEN **Ej testad**	IMO/MED MODUL B - E **Ej testad**	RAIL (EN45545-2, R1) **Ej testad**	EPD TILLGÄNGLIG **Inte tillgänglig**

Bilder och uppgifter är inte bindande, Cover Styl förbehåller sig rätten att när som helst ändra sammansättningen av sina filmer. Återgivningen av färger och ytbehandlingar på datorn kan variera beroende på skärm och ger inte nödvändigtvis en korrekt bild av det verkliga utseendet. Vi rekommenderar därför att du beställer ett prov online eller kontaktar oss så att vi kan hitta den ytbehandling som bäst passar dina behov. På grund av små färgskillnader mellan produktionsomgångar rekommenderar vi att du köper hela den mängd du behöver på en gång för att undvika skillnader i utseende när ditt Cover Styl-projekt genomförs.

Certified B Corporation

Cover Styl

Z18

Knotty oak

ANVÄNDNING, INSTALLATION & UNDERHÅLL

ANVÄNDNINGSKOMPATIBILITET

Termoformbar	**Nej**
Lämplig för	**Inomhus / utomhus**
Områden med direkt vattenkontakt	**Ja**
Mönsterkontinuitet över panelerna	**Ja**
Ojämna ytor	**Ja, med försiktighet**
Ytor med hög kontaktslitage	**Ja**

INSTALLATION

Installationstyp	**Inomhus / utomhus**
Installationsmetod	**Torr**
InstallationstemperaturItem	**15°C-30°C**
Installationsmetod (ABBA - ABAB)	**ABAB**
Mönsterupprepningens längd (cm)	**143 cm**
Överlappning för att matcha lager (cm)	**52.5 cm**

INSTALLATIONSANVISNINGAR

- Cover Styl Exterior-folier är särskilt utformade för utomhusapplikationer som byggnadsfasader, beklädnad, paneler och fönsterkarmar.
- Rekommenderade underlag är ACP, anodiserat eller pulverlackerat aluminium, stål, HPL och PVC/plast, förutsatt att ytan är slät, korrekt förberedd och har tillräcklig ytenergi.
- Applicering rekommenderas inte på grova, porösa eller lågenergiska underlag som obehandlat trä, mineraliska skivor, cement, betong, murbruk, natursten, dåligt vidhäftande färg eller olämpliga målade/vattentäta ytor.
- Noggrann ytbehandling och rengöring är avgörande. Avlägsna smuts, organisk förorening, fett och alla rester som kan försämra vidhäftningen.
- Utför alltid ett vidhäftningstest före installation för att bekräfta underlagets kompatibilitet och fastställa lämplig primer.
- Primer måste användas och bör appliceras åtminstone runt omkretsen och på kritiska områden. För överlappningar på Advanced-serien rekommenderas Primer+ särskilt på grund av den skyddande PVDF-beläggningen.
- Föredra stumskarvar framför överlappningar mellan ark när det är möjligt.
- Installationen ska utföras mellan 10 °C och 35 °C; 15 °C till 30 °C rekommenderas för optimala förhållanden.
- Inspektera underlaget före installation med avseende på korrosion, skador, dåligt vidhäftande beläggningar eller föroreningar och åtgärda problemen innan folien appliceras.
- Viktigt: utomhusapplikationer kräver särskilda rutiner för bedömning av underlag, förberedelse, installation, efterbehandling och underhåll. Se alltid Cover Styl Exterior Guidelines för fullständiga instruktioner, godkända installationsmetoder, garantivillkor, hållbarhet samt skötsel och underhåll.

UNDERHÅLLSANVISNINGAR

För Exterior-folier rekommenderas regelbunden rengöring för att bevara foliens utseende och hållbarhet.
Föredra handrengöring med ett milt, pH-balanserat rengöringsmedel och en mjuk trasa eller svamp, följt av noggrann sköljning med rent vatten.
Vid användning av högtryckstvätt, håll ett avstånd på minst 300 mm, trycket under 1 200 psi, vattentemperaturen under 80 °C och spruta vinkelrätt (90°) mot ytan för att undvika att foliens kanter lyfts.
Undvik slipande verktyg, starka lösningsmedel och aggressiva kemikalier. Se Cover Styl Exterior Guidelines för fullständig rengöringsprocedur och rekommendationer.
Dessa rekommendationer bevarar foliens utseende och förlänger dess livslängd. Bestående fläckar kan tyda på bristande skötsel; överväg i så fall en lagning med en lapp (inte garanterad, men effektiv och ekonomisk) eller byte av hela vinylen.



Bilder och uppgifter är inte bindande, Cover Styl förbehåller sig rätten att när som helst ändra sammansättningen av sina filmer. Återgivningen av färger och ytbehandlingar på datorn kan variera beroende på skärm och ger inte nödvändigtvis en korrekt bild av det verkliga utseendet. Vi rekommenderar därför att du beställer ett prov online eller kontaktar oss så att vi kan hitta den ytbehandling som bäst passar dina behov. På grund av små färgskillnader mellan produktionsomgångar rekommenderar vi att du köper hela den mängd du behöver på en gång för att undvika skillnader i utseende när ditt Cover Styl-projekt genomförs.

Certified
Corporation